

パッド印刷用インキ

新製品

PAD-PTS

抜群の経済性
幅広い素材への接着性
良好な耐摩耗性
優れたパッド印刷適正
高濃度で調色性も良好



PAD-PTS インキは耐摩耗性や幅広い接着性を有した光沢型のパッド印刷用インキです
硬化剤（JA-970）を併用すれば用途は更に拡大します
また、添加剤（JA-E11）を入れる事によりより耐摩耗性・接着性が向上します

推薦する用途

ポリカーボネート、塩ビ、ABS、アクリル
処理 PET、処理 PP、処理 PE
アルマイト処理基材、ウレタン塗装面など

使用方法

ES 溶剤（速乾・標準・遅乾）で希釈します
ポットライフ：2液の場合 7時間程度
（可使用時間） 3液の場合 5時間程度
版の洗浄にはビニール洗用溶剤を使用下さい

乾燥条件（2液、または3液の場合）

乾燥時間：80℃ 30分
常温乾燥の場合はインキが素材に密着するまで時間がかかります
物性が要求される場合は加熱乾燥をして下さい